



LUBRIFICANTES ROLAMENTOS

## ATENA MULTIMASSA

200gr

### DESCRIÇÃO

#### ATENA MULTIMASSA

Massa ATENA MULTIMASSA de extrema pressão, fabricada com óleos base de excelente qualidade. Contém aditivos especiais de extrema pressão que lhe conferem, juntamente com o seu conteúdo em Bissulfureto de molibdénio, excelentes propriedades anti-desgaste, assim como uma grande capacidade para trabalhar a temperaturas elevadas em condições de serviço severas.

### VANTAGENS

- Formulação específica para trabalhos que envolvam pressões e cargas extremas durante longos períodos de utilização.
- A utilização de Bissulfureto de molibdénio confere uma segurança adicional nos locais em que existe dificuldade de lubrificação, ou nos quais se possam verificar condições extremas durante o funcionamento do equipamento.
- Adequada para a lubrificação de mecanismos expostos a deslizamentos, rolamentos lisos, rolamentos de martelos hidráulicos, engrenagens abertas e quinta roda de veículos pesados.
- Ideal para serviços muito exigentes, tais como trens de laminagem.
- Elevada resistência mecânica.
- Boa proteção contra a oxidação, corrosão e ferrugem.
- ATENA MULTIMASSA não contém chumbo, ou qualquer outro metal pesado considerado prejudicial ao ser Humano ou ao Ambiente.

### CARACTERÍSTICAS

| DESIGNAÇÃO                                             | MÉTODO      | UNIDADES | ATENA MULTIMASSA |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
| Espassante                                             | -           | -        | Lítio            |
| Óleo-Base                                              | -           | -        | Mineral          |
| Aparência                                              | Visual      | -        | Macia            |
| Cor                                                    | Visual      | -        | Negro            |
| Grau NLGI                                              | ASTM D217   | -        | 2                |
| Penetração Trabalhada, 60 Batimentos                   | ASTM D217   | 0,1mm    | 270              |
| Penetração Trabalhada, 100.000 Batimentos              | ASTM D217   | 0,1mm    | 282              |
| Intervalo de Temperatura de Serviço                    | -           | °C       | -20 a 120        |
| Viscosidade Cinemática Óleo-Base , 40°C                | ASTM D445   | cSt.     | 150              |
| Ponto de Gota                                          | ASTM D2265  | cSt.     | 200              |
| Propriedades EP máquina 4 esferas – carga de soldadura | ASTM D 2509 | Kg       | 280              |

### NÍVEL DE QUALIDADE

DIN 51825 KPF-2K-20

### HIGIENE E SEGURANÇA

Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

### ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

### AMBIENTE

Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.

A informação apresentada é considerada correta.  
A RIPEV OIL não é responsável se o produto for utilizado de uma maneira diferente daquela indicada nesta ficha.  
Os valores das características típicas são valores médios e não constituem uma especificação



Atualizado JANEIRO 2026

REMAGRIL, LDA  
RUA ANTÓNIO ANTUNES PIÃO  
Armazém  
6230-200 FUNDÃO

Contacto  
275 753 240

geral@remagril.com  
www.remagril.com